

Standartlara Göre Karşılaştırma Tablosu

DIN 17350	DIN EN ISO 4957	ASTM A 681	JIS G 4404	GOST 5950
1.2080 X210Cr12	1.2080 X210Cr12	D3	SKD1	Ch12
1.2210 115CrV3	-	L2	SKS43	11ChF
1.2363 X100CrMoV5 1	1.2363 X100CrMoV5	A2	SKD12	9Ch5VF
1.2379 X155CrVMo12 1	1.2379 X153CrMoV12	D2	SKD10	Ch12MF
1.2436 X210CrW12	1.2436 X210CrW12	D6	SKD2	-
1.2510 100MnCrW4	-	O1	SKS3	9ChVG
1.2550 60WCrV7	1.2550 60WCrV8	S1	-	6ChV2S
1.2601 X165CrMoV12	-	-	-	Ch12VMF
1.2767 X45NiCrMo4	1.2767 45NiCrMo16	-	SKT6	-
1.2842 90MnCrV8	1.2842 90MnCrV8	O2	-	9G2F
1.2343 X38CrMoV5 1	1.2343 X37CrMoV5-1	H11	SKD6	4Ch5MFS
1.2344 X40CrMoV5 1	1.2344 X40CrMoV5-1	H13	SKD61	4Ch5MF1S
1.2365 X32CrMoV3 3	1.2365 32CrMoV12-28	H10	SKD7	3Ch3M3F
-	1.2367 X38CrMoV5-3	-	-	-
1.2714 56NiCrMoV7	1.2714 55NiCrMoV7	L6	SKT4	5ChNM
1.2311 40CrMnMo7	-	P20	-	-
1.2312 40CrMnMoS8-6	-	P20+S	-	-
1.2316 X36CrMo17	1.2316 X38CrMo16	-	-	-
-	1.2738 40CrMnNiMo8-6-4	P20+Ni	-	-
DIN 17350	DIN EN ISO 4957	ASTM A 276	JIS G 4303	GOST 5632
1.2083 X42Cr13	1.2083 X40Cr14	420	SUS 420J2	4Ch13
DIN 17350	DIN EN ISO 4957	ASTM A 600	JIS G 4403	GOST 19265
1.3207 S 10-4-3-10	1.3207 HS10-4-3-10	-	SKH57	-
1.3243 S 6-5-2-5	1.3243 HS6-5-2-5	M35	SKH55	R6M5K5
1.3247 S 2-10-1-8	1.3247 HS2-9-1-8	M42	SKH59	-
1.3343 S 6-5-2	1.3343 HS6-5-2C	M2	SKH51	R6M5